

# weber 20

## Su geçirimsizliği ve işlenebilirliği arttıran harç ve beton katkısı

### ■ Tanımı

Harç ve beton karışımındaki çimento ve kum ile reaksiyona girerek kapiler boşluk ve gözenekleri doldurarak su geçirimsizliği arttıran ve işlenebilirlik özelliklerini iyileştiren sıvı katkı.

### ■ Avantajları

- Su geçirimsizliği artırma.
- Betonun işlenebilirlik özelliklerini iyileştirme.

### ■ Uygulama alanı

- Her türlü inşaat temellerinde, bodrumlarda, istinat duvarlarında, menfezlerde, tünellerde, havuzlarda, teras ve benzeri yapıların beton, siva ve şaplarında kullanılır.

### ■ Uygulama şartları

- Ortam sıcaklığı: +5 °C ile +35 °C arası
- Karışımında kullanılacak kum temiz, çimento taze ve bozulmamış olmalıdır.
- Uygulama yapılacak yüzey temiz ve sağlam olmalı, kopmuş veya kopmaya müsait parçalar temizlenmeli ve yüzey nemlendirilmelidir.

### ■ Uygulama

- **weber 20** kullanılmadan önce iyice çalkalanmalıdır.
- **weber 20**, temiz karışım suyuna ilave edilmeli ve karıştırılmalıdır.
- **weber 20**'nin suya oranı normal olarak 1:10'dur. Uygulama alanına ve kumun ıslaklığına bağlı olarak özel durumlarda **weber 20**'nin suya oranı arttırılmalıdır.
- Hazırlanan **weber 20**'li karışım, kuru karışıma ilave edilmelidir.

### ■ Uygulama sınırı

- Hazırlanan harca kireç ilave edilmemelidir.

### ■ Tüketim

Gerçekleştirilmek istenen geçirimsizlik ve işlenebilirlik etkisine göre;  
Çimento ağırlığının % 1-2 arası.

### ■ Ambalaj

5 ve 20 kg'lık plastik bidon.

### ■ Renk

Şeffaf.

### ■ Raf ömrü

Kuru ve serin ortamlarda, 5 °C ile 35 °C arasında, ambalajın ağzı açılmaması ve hasar görmemesi koşuluyla üretim tarihinden itibaren 24 aydır.  
Kullanılmadığı durumlarda ambalajların ağzı sıkıca kapatılmalıdır.

> Belirtilen süreler 20 °C yüzey ve ortam sıcaklığında geçerlidir, düşük ısıda süre uzar, yüksek ısıda süre kısılır.

> Ürünün amacının dışında kullanılması ya da yukarıda belirtilen uygulama şartları ve önerilerine uyulmaması halinde oluşabilecek uygulama hatalarından **Saint Gobain Weber Yapı Kim. San. ve Tic. A.Ş.** sorumlu değildir.



Saint-Gobain Weber  
Yapı Kimyasalları San. ve Tic. A.Ş.  
Ankara Karayolu 26. Km.  
35171 Kemalpaşa • İzmir • Türkiye

Tel : +90 (232) 397 07 00  
Faks : +90 (232) 397 08 00  
www.weber.com.tr  
info@weber.com.tr

