

weber HP 800

Kir önleyici ve su itici

■ Tanımı

Silikon esaslı, kullanıma hazır, kir önleyici ve su itici.

■ Uygulama alanı

• Çatlağı olmayan, su emici yüzeyler için, su geçirimsizlik; su ile temizlenebilecek türde kirler için de, kirlenmeyi önleyici malzeme olarak kullanılır.

■ Uygulama yüzeyleri

• İç ve dış mekanlarda;
- Dekoratif tuğla, terracota.
- Kireç ve çimento esaslı sıvalar.
- Çimento esaslı derz dolguları.
• Diğer tüm uygulama yüzeyleri için bize danışınız.

■ Uygulama şartları

• Ortam sıcaklığı +5 °C ile +30 °C arası.
• Çok nemli ve/veya çok sıcak havalarda uygulama yapmaktan kaçınılmalıdır.

■ Yüzey hazırlığı

• Yüzey temiz, kuru, düzgün ve sağlam olmalıdır.

■ Uygulama

• Kuru ve temiz yüzey üzerine fırça veya rulo ile homojen bir şekilde yayılır. Geniş yüzeylerde püskürtme ile uygulanabilir. Dış mekanlarda 2 kat uygulama yapılmalı ve katlar arasında 24 saat beklenmelidir.
• **weber HP 800** tam performansını 24 saat sonra gösterir.

■ Uygulama sınırı

• Alçı veya alçı esaslı malzemeye doldurulmuş derz dolgularında uygulanmaz.
• Alçı sıva üzerine uygulanmaz.
• Islak veya nemli yüzeylerde uygulanmaz.
• Sürekli su ile temas halinde bulunan yüzeylerde uygulanmaz.
• Üzeri kaplanmaz.

■ Tüketim

weber HP 800: 180-200 ml/m².

■ Ambalaj

1 lt'lik plastik bidonda.

■ Renk

Şeffaf.

■ Uygulama aletleri

Fırça, posteki rulo.

■ Raf ömrü

Kuru ve serin ortamlarda ambalajların ağzının açılmaması koşuluyla üretim tarihinden itibaren 1 yıldır. Kullanılmadığı durumlarda ambalajların ağzı sıkıca kapatılmalıdır. Ambalajlar donmaktan korunmalıdır.

➢ Belirtilen süreler 20 °C yüzey ve ortam sıcaklığında geçerlidir, düşük ısıda süre uzar, yüksek ısıda süre kısalır.

➢ Ürünün amacının dışında kullanılması ya da yukarıda belirtilen uygulama şartları ve önerilerine uyulmaması halinde oluşabilecek uygulama hatalarından **Saint Gobain Weber Yapı Kim. San. ve Tic. A.Ş.** sorumlu değildir.



Saint-Gobain Weber
Yapı Kimyasalları San. ve Tic. A.Ş.
Ankara Karayolu 26. Km.
35171 Kemalpaşa • İzmir • Türkiye

Tel : +90 (232) 397 07 00
Faks : +90 (232) 397 08 00
www.weber.com.tr
info@weber.com.tr



Weber ürünleri, ISO 9001:2008
Kalite Yönetim Sistemi
Standardı'na uygun
tesislerde üretilmektedir.

