

weber SA 200 (Serpo Coat 1)

Grenli dış cephe boyası

■ Tanımı

Saf akrilik esaslı, grenli dış cephe boyası.

■ Avantajları

- Kolay ve hızlı uygulama olanağı sağlar.
- Uzun yıllar güzelliğini koruyan, kalıcı renklere sahiptir.
- Yüzeyle nefes aldırır.
- Dış etkenlere karşı dayanıklıdır.

■ Uygulama alanı

- Tüm yapıların dış cephelerinde grenli boya olarak kullanılır.

■ Uygulama yüzeyleri

- Dış cepheler;
 - Çimento bazlı sıvalar,
 - Brüt beton (**weber.tec R**, **weber tec RK** veya **weber.tec RM** uygulanmış),
 - Gazbeton (**weber.tec GB** uygulanmış),
- Eski yüzeyler (bkz. Güncel "weber çözüm rehberi").
- Diğer tüm uygulama yüzeyleri için bize danışınız.

■ Performans

- | | |
|------------------------------|------------------------|
| • Parlaklık | : Sınıf G ₃ |
| • Kuru film kalınlığı | : Sınıf E ₃ |
| • Tane büyüklüğü | : Sınıf S ₃ |
| • Su buharı aktarım hızı | : Sınıf V ₂ |
| • Su aktarım hızı | : Sınıf W ₃ |
| • Karbondioksit geçirgenliği | : Sınıf C ₀ |
| • Küf gelişimine direnç | : Sınıf K ₂ |
| • Çatlak örtme özelliği | : Sınıf A ₀ |

Bu değerler laboratuvar deneyleri sonucu elde edilmiş olup, bitmiş uygulamaların tam kuruma süresi sonundaki performansı için geçerlidir. Şantiye ortamı farklılığından ötürü değerler değişebilir.

■ Referans standartları

- TS 7847.

■ Uygulama özellikleri

- Kuruma süresi: 6-24 saat arası.

■ Uygulama şartları

- Ortam sıcaklığı: +5 °C ile +30 °C arası.
- Çok nemli ve/veya çok sıcak havalarda, kuvvetli rüzgar veya güneş altında uygulama yapmaktan kaçınılmalıdır.
- Donmuş, erimekte olan veya 24 saat içerisinde don tehlikesi olan yüzeylerde uygulanmamalıdır.

■ Yüzey hazırlığı

- Yüzey temiz, kuru, düzgün ve sağlam olmalıdır.
- Yüzeyler tek kat 5/1 (**weber.prim XR**/su) oranında inceltilmiş **weber.prim XR** ile astarlanmalı ve **weber SA 200** uygulamasına en az 12 saat sonra geçilmelidir.
- **weber.tec RM** uygulanmış yüzeyler, **weber.prim saten** ile inceltmeden tek kat olarak astarlanmalı, kuruduktan sonra (min 6 saat sonra), tüm yüzey 5/1 (**weber.prim XR**/su) oranında inceltilmiş **weber.prim XR** ile tek kat olarak astarlanmalı ve **weber SA 200** uygulamasına en az 12 saat sonra geçilmelidir.
- Daha iyi bir sonuç için, uygulanacak **weber SA 200'** ün rengine uygun **weber.prim XR** seçilmelidir.

■ Uygulama

- **weber SA 200** iki kat olarak uygulanır. Birinci kat için malzeme % 8 oranında su ile inceltir ve posteki rulo ile tüm yüzeye uygulanır.
- Katlar arasında en az 2 saat beklenmelidir.
- Birinci kat uygulandıktan sonra ikinci kat inceltmeden uygulanır.

■ Uyarılar ve öneriler

- Tonalite farklarından korunmak için her bir cephede aynı ŞARJ NUMARALI ve ÜRETİM TARİHLİ ürünlerin kullanılmasına dikkat edilmelidir.
- Yağmur mevsiminde, yağmurlu günlerde veya uygulamadan sonra yağmur yağması halinde, dış cephe korunmalı veya uygulama yapılmamalıdır.
- Şiddetli rüzgarda veya çok sıcak günlerde direk güneş altında çalışırken su ayarına dikkat edilmeli, seri çalışılmalı, büyük yüzeyler bantlarla bölümlere ayrılmalı veya uygulama yapılmamalıdır.
- Kesinlikle tuzlu su kireç ve benzeri yabancı malzemeler ilave edilmemelidir.
- Uygulama sonrasında kullanılan tüm aletler kurumadan su ile yıkanmalıdır.

■ Uygulama sınırı

- Yatay ve 45 derecenin altında eğimli yüzeylerde uygulanmaz.
- Islak ve nemli yüzeylerde kesinlikle uygulanmaz.

■ Tüketim

- 0,8 kg/m²,
(2 kat için).

■ **Ambalaj**

Net 25 kg'lık kovada.

■ **Renk**

400 adet.

■ **Uygulama aletleri**

Posteki rulo.

■ **Raf ömrü**

Kuru ve serin ortamlarda ambalajların ağzının açılmaması koşuluyla üretim tarihinden itibaren 1 yıldır.

Kullanılmadığı durumlarda ambalajların ağzı sıkıca kapatılmalıdır.

Ambalajlar donmaktan korunmalıdır.

BİLGİ İÇİNDİR

> Belirtilen süreler 20 °C yüzey ve ortam sıcaklığında geçerlidir, düşük ısıda süre uzar, yüksek ısıda süre kısılır.

> Ürünün amacının dışında kullanılması ya da yukarıda belirtilen uygulama şartları ve önerilerine uyulmaması halinde oluşabilecek uygulama hatalarından **Saint Gobain Weber Yapı Kim. San. ve Tic. A.Ş.** sorumlu değildir.



Saint-Gobain Weber
Yapı Kimyasalları San. ve Tic. A.Ş.

Ansızca köyü Ansızca İç Kısım San. Sok. No: 284
35171 Kemalpaşa • İzmir • Türkiye

Tel : +90 (232) 397 07 00

Faks : +90 (232) 397 08 00

www.weber.com.tr

info@weber.com.tr



Weber ürünleri ISO 9001-
ISO 14001 - OHSAS 18001
yönetim sistemleri
standartlarına uygun
tesislerde üretilmektedir.

