

# weber.deko plastik

## İç cephe boyası

### ■ Tanımı

Akrilik emülsiyon esaslı iç cephe boyası.

### ■ Avantajları

- Yüzeyle nefes aldırır.
- Kokusuzdur.
- Ekonomiktir.

### ■ Uygulama alanı

- Tüm yapıların iç cephelerinde kullanılır.

### ■ Uygulama yüzeyleri

- İç cepheler;
  - Çimento bazlı sıvalar,
  - Brüt beton (**weber.tec R**, **weber.tec RK** veya **weber.tec RM** uygulanmış)
  - Alçı sıva,
  - Alçı blok ve alçıpan yüzeyler,
  - Gazbeton (**weber.tec GB** veya **weber.tec RM** uygulanmış)
- Eski boyalı yüzeylerde,
- Diğer tüm uygulama yüzeyleri için bize danışınız.

### ■ Referans standartları

- TS 5808.

### ■ Uygulama özellikleri

- Kuruma süresi: 6-24 saat arası.

### ■ Uygulama şartları

- Ortam sıcaklığı +5 °C ile +30 °C arası.
- Çok nemli ve/veya çok sıcak havalarda, uygulama yapmaktan kaçınılmalıdır.

### ■ Yüzey hazırlığı

- Yüzey temiz, kuru, düzgün ve sağlam olmalıdır.
- Saten alçı sıva, alçıpan, alçı blok yüzeyler tek kat **weber.prim saten** ile inceltilmeden astarlanmalı ve **weber.deko plastik** uygulamasına en az 6 saat sonra geçilmelidir.
- Diğer yüzeyler 1/5 (**weber.prim klasik** / su) oranında inceltilmiş **weber.prim klasik** ile astarlanmalı ve **weber.deko plastik** uygulamasına en az 6 saat sonra geçilmelidir.

### ■ Uygulama

- **weber.deko plastik**, fırça ve rulo ile uygulamada birinci ve ikinci kat için % 30 oranında su ile inceltilmeli, homojen hale gelinceye kadar iyice karıştırılmalıdır.
- **weber.deko plastik** posteki rulo veya fırça ile tüm yüzeye iki kat olarak uygulanmalı, katlar arasında en az 2 saat beklenmelidir.

### ■ Uyarılar ve öneriler

- Kesinlikle tuzlu su kullanılmamalı, kireç ve benzeri yabancı malzemeler ilave edilmemelidir.
- Uygulama sonrasında kullanılan tüm aletler kurumadan su ile yıkanmalıdır.

### ■ Tüketim

250-300 gr/m<sup>2</sup> (iki kat için).

### ■ Ambalaj

Net 20 kg'lık kovalarda.

### ■ Renk

21 adet.

### ■ Uygulama aletleri

Posteki rulo, fırça.

### ■ Raf ömrü

Kuru ve serin ortamlarda ambalajların ağzının açılmaması koşuluyla üretim tarihinden itibaren 1 yıldır. Kullanılmadığı durumlarda ambalajların ağzı sıkıca kapatılmalıdır. Ambalajlar donmaktan korunmalıdır.

> Belirtilen süreler 20 °C yüzey ve ortam sıcaklığında geçerlidir, düşük ısıda süre uzar, yüksek ısıda süre kısalır.

> Ürünün amacının dışında kullanılması ya da yukarıda belirtilen uygulama şartları ve önerilerine uyulmaması halinde oluşabilecek uygulama hatalarından **Saint Gobain Weber Yapı Kim. San. ve Tic. A.Ş.** sorumlu değildir.



Saint-Gobain Weber  
Yapı Kimyasalları San. ve Tic. A.Ş.  
Ansızca köyü Ansızca İç Kısım San. Sok. No: 284  
35171 Kemalpaşa • İzmir • Türkiye

Tel : +90 (232) 397 07 00  
Faks : +90 (232) 397 08 00  
www.weber.com.tr  
info@weber.com.tr



Weber ürünleri ISO 9001-  
ISO 14001 - OHSAS 18001  
yönetim sistemleri  
standartlarına uygun  
tesislerde üretilmektedir.

