

weber.dress H

Hazır ince sıva

■ Tanımı

Çimento esaslı, el ile uygulanabilen hazır ince sıva.

■ Avantajları

- Dozajlamadan kaynaklanabilecek verim ve kalite kaybını önleme.
- İşçilik ve zaman tasarrufu.
- Son kat kaplama için uygun yüzey hazırlama.

■ Uygulama alanı

- Tüm yapıların iç ve dış cephelerinde, ince sıva olarak kullanılır.

■ Uygulama yüzeyleri

- İç ve dış cephelerde;
 - Çimento bazlı geleneksel kaba sıva veya **weber.dress L**
- Diğer tüm uygulama yüzeyleri için bize danışınız.

■ Uygulama özellikleri

- Karıştırma süresi: 5 dakika.
- Harcın dinlendirilme süresi: 15 dakika.
- Hazırlanan harcın kullanılabilme süresi: 2 saat.
- Katlar arasında beklenilmesi gereken süre: 3-6 saat.
- **weber.dress H** üzerine son kat uygulama için beklenilmesi gereken süre: 7 gün.
- Perdaqlama için beklenilmesi gereken süre: 2 saat.
- Uygulama kalınlığı: 1-3 mm.
- Uygulanabilecek kat kalınlığı: Max. 2 mm.

■ Uygulama şartları

- Ortam sıcaklığı: +5 °C ile +30 °C arası.
- Kuvvetli rüzgar veya güneş altında uygulama yapmaktan kaçınılmalıdır.
- Donmuş, erimekte olan veya 24 saat içerisinde don tehlikesi olan yüzeylerde uygulanmamalıdır.

■ Yüzey hazırlığı

- Yüzey temiz, sağlam ve nemli olmalıdır.
- 3 mm'den derin çatlak ve kusurlar **weber.rep MA 200** veya **weber.rep HKS** ile en az 24 saat önce onarılmalıdır.
- Uygulama öncesinde yüzey mutlaka nemlendirilmeli, çok sıcak ve rüzgarlı havalarda suya doyurulmalıdır.

■ Uygulama

- 25 kg'lık bir torba **weber.dress H**'ye ortalama 7 lt. temiz su ilave edilmelidir.
- **weber.dress H**, mala veya düşük devirli bir el mikseri yardımıyla homojen bir kıvama gelinceye kadar karıştırılmalıdır. Harç, uygulama öncesinde 15 dakika dinlendirilmelidir.
- **weber.dress H**, çelik mala yardımıyla tüm yüzeye eşit kalınlıkta uygulanmalıdır. İlk kat 1 mm'den ince olmamalıdır. Birden fazla kat uygulanacak ise katlar arasında 3-6 saat beklenmeli, toplam kalınlık 3 mm'yi geçmemelidir.
- Yüzey düzgünlüğü perdah malası ile sağlanmalıdır. Uygulama sonrasında yüzey boya ve duvar kağıdı kaplamasına uygun hale gelmiş olacaktır.
- Uygulamadan sonra yüzey 2-3 gün nemlendirilmelidir.

■ Uyarılar ve öneriler

- **weber.dress H** su ile karıştırıldıktan sonra dinlendirilme süresine mutlaka uyulmalı ve uygulama öncesi harç iyice karıştırılmalıdır.
- Uygulamadan sonra yüzey 2-3 gün nemlendirilmelidir.
- Hazırlanan harç içerisine hiçbir yabancı malzeme (kireç, çimento, alçı vb) ilave edilmemelidir.

■ Uygulama sınırı

- Gazbeton üzerine uygulanmaz.
- Sağlam olmayan ve 3 mm'den daha kalın sıva bozukluğu olan yüzeylerde uygulanmaz.
- Boya, hazır renkli sıva, serpmme sıva veya dış cephe kaplaması uygulanmış yüzeyler üzerine uygulanmaz.
- Alçı yüzeylere uygulanmaz.

■ Tüketim

weber.dress H: 1,5 kg/m²,
(1 mm kalınlık için).

■ Ambalaj

Net 25 kg'lık torbada,
(Palette 64 adet, 1600 kg).

■ Palet ölçüsü

107 x 107 cm.

■ **Renk**

Gri.

■ **Uygulama aletleri**

El mikseri, çelik mala, perdah malası, mastar, tela.

■ **Raf ömrü**

Rutubetsiz ve kuru ortamlarda üretim tarihinden itibaren 1 yıldır.

Kullanılmadığı durumlarda ambalajların ağız sıkıca kapatılmalıdır.

BİLGİ İÇİNDİR

- Belirtilen süreler 20 °C yüzey ve ortam sıcaklığında geçerlidir, düşük ısıda süre uzar, yüksek ısıda süre kısılır.
➤ Ürünün amacının dışında kullanılması ya da yukarıda belirtilen uygulama şartları ve önerilerine uyulmaması halinde oluşabilecek uygulama hatalarından **Saint Gobain Weber Yapı Kim. San. ve Tic. A.Ş.** sorumlu değildir.



Saint-Gobain Weber
Yapı Kimyasalları San. ve Tic. A.Ş.
Ankara Karayolu 26. Km.
35171 Kemalpaşa • İzmir • Türkiye

Tel : +90 (232) 397 07 00
Faks : +90 (232) 397 08 00
www.weber.com.tr
info@weber.com.tr

