

weber.dry rapid fix (Cerinol Rapid Fix)

Çimento esaslı, çok hızlı priz alan, toz su yalıtım malzemesi

■ Tanımı

Çimento esaslı, klorid içermeyen, çok hızlı priz alma özelliğine sahip, toz halde kullanılan su yalıtım malzemesi.

■ Avantajları

- Rötresiz çok hızlı priz alma özelliği.
- Klorid içermeyen yapı.
- Toz halde uygulama imkanı.

■ Uygulama alanı

- Temelerde, bodrumlarda, istinat duvarlarında, asansör boşluklarında, havuzlarda, su depolarında ve beton borulardaki delik veya derin çatlaklardan basınçla veya sızıntı halinde gelen suyu çok kısa zamanda kesmek ve kristalize su yalıtım malzemeleri uygulaması öncesinde yüzeyleri kurutmak amacıyla kullanılır.

■ Uygulama yüzeyleri

- Çimento bazlı yüzeyler,
- Brüt beton,
- Diğer tüm uygulama yüzeyleri için bize danışınız.

■ Performans

- Renk: Gri
- Toz yoğunluğu: yaklaşık 0,95 kg/dm³

■ Uygulama özellikleri

- Priz süresi: 1-5 dakika.

■ Uygulama şartları

- Ortam sıcaklığı: + 5 °C ile + 30 °C arası.
- Çok sıcak havalarda ve yüzeylerde uygulama yapmaktan kaçınılmalıdır.
- Donmuş, erimekte olan veya 24 saat içerisinde yağmur veya don tehlikesi olan yüzeylerde uygulanmamalıdır.

■ Yüzey hazırlığı

- Yüzey temiz, düzgün ve sağlam olmalıdır.
- Toz, yağ, boya vb. kalıntılar uygulama yapılacak zeminden tel fırça ile iyice temizlenmelidir.
- Akıntı olan delik, su basıncını azaltmak amacıyla minimum 3x3 cm boyutunda açılmalıdır. Derinliğin genişliğe oranının 2/1 olmasına dikkat edilmelidir.

■ Uygulama

- **weber.dry rapid fix** toz halde uygulanır. Uygulamaya başlamadan önce mutlaka lastik eldiven giyilmeli ve avuca alınan bir miktar toz, su sızıntısının olduğu noktaya tek hamlede bastırılmalıdır.
- **weber.dry rapid fix** prizini tamamlayana ve su sızıntısı kesilene kadar bu şekilde bastırmaya devam edilmelidir.
- **weber.dry rapid fix**, sertleştikten sonra yüzey tesviyesi yapılarak kristalize su yalıtım malzemesi uygulamasına geçilebilir.

■ Uyarılar ve öneriler

- Kesinlikle yabancı malzemeler ilave edilmemelidir.

■ Uygulama sınırı

- Direk tuğla, gazbeton ve zayıf sıvalı yüzeylerde uygulanmaz.
- Hareket etmeye müsait veya genel çatlak olan yüzeylerde uygulanmaz.

■ Tüketim

Yüzeğe bağlı olarak 1,1 kg./dm³.

■ Ambalaj

Net 15 kg'lık plastik kova.

■ Uygulama aletleri

Lastik eldiven.

■ Raf ömrü

Rutubetsiz ve kuru ortamlarda üretim tarihinden itibaren 6 aydır.

Kullanılmadığı durumlarda ambalajların ağzı sıkıca kapatılmalıdır.

> Belirtilen süreler 20 °C yüzey ve ortam sıcaklığında geçerlidir, düşük ısıda süre uzar, yüksek ısıda süre kısalır.

> Ürünün amacının dışında kullanılması ya da yukarıda belirtilen uygulama şartları ve önerilerine uyulmaması halinde oluşabilecek uygulama hatalarından Saint Gobain Weber Yapı Kim. San. ve Tic. A.Ş. sorumlu değildir.



Saint-Gobain Weber
Yapı Kimyasalları San. ve Tic. A.Ş.
Ankara Karayolu 26. Km.
35171 Kemalpaşa • İzmir • Türkiye

Tel : +90 (232) 397 07 00
Faks : +90 (232) 397 08 00
www.weber.com.tr
info@weber.com.tr



Weber ürünleri, ISO 9001:2008
Kalite Yönetim Sistemi
Standartı'na uygun
tesislerde üretilmektedir.

