

weber emprenye (Deiterol S)

Dış cepheler için şeffaf, su itici ve koruyucu malzeme

■ Tanımı

weber emprenye, siloksan esaslı olup, yapı elemanlarının yüzeylerine emprenye edilerek su iticilik kazandıran, solventli ve şeffaf su itici malzemedir.

■ Avantajları

- Kuvvetli su iticilik ve yüksek penetrasyon özelliği.
- Dış cephe kaplamaların görüntüsünü değiştirmeden koruma

■ Uygulama alanı

- Çatlağı olmayan, su emici yüzeyler için su emiciliğini azaltıcı ve kirlenmeyi önleyici malzeme olarak kullanılır.

■ Uygulama yüzeyleri

- Dekoratif tuğla, gazbeton ve traverten gibi emici yüzeylerde
- Mineral esaslı dış cephe kaplamalarında
- Mermer ve granit gibi az emici yüzeylerde
- Tarihi eser yüzeylerinin atmosferik etkilere karşı korunmasında.

■ Uygulama özellikleri

- Kuruma süresi: ort. 24 saat.
- Katlar arası bekleme süresi: max. 4 saat.

■ Yüzey hazırlığı

- Yüzey, kabarmış ve dökülmüş boyalar ve sabit olmayan gevşek parçalardan, çiçeklenme ve tozdan temizlenmeli sağlam olmalıdır.
- Yüzeydeki büyük çatlaklar özel tamir harçları ve macunları ile düzeltilmelidir.
- Yüzeyde nem lekeleri olmamalı ve kuru gözükmelidir.

■ Uygulama şartları

- Yüzey ve ortam sıcaklığı: +5 °C ile +30 °C arası.
- Donmuş, erimekte olan veya 24 saat içerisinde don tehlikesi olan yüzeylerde uygulanmamalıdır.

■ Uygulama

- **weber emprenye**, inceltilmeksizin bir püskürtme, rulo veya fırça ile yüzey doyana kadar uygulanmalıdır.
- Çok emici yüzeylerde malzeme max. dört saat ara ile iki veya üç kat uygulanmalıdır.
- Malzemenin yüzeyde akma yapmamasına özen gösterilmelidir.
- Uygulama sonrası aletler tiner ile temizlenmelidir.

■ Uyarılar ve öneriler

- Uygulama esnasında etrafa sıçrayan malzemenin temizlenmesi zor olduğundan dolayı, cam yüzeyler, ahşap veya metal pencere ve kapı çerçevelerinde koruyucu maske kullanılmalıdır.
- Uygulama çevresinde bitkiler varsa bitkiler folyo ile korunmaya alınmalıdır.
- **weber emprenye**, ateşe ve kıvılcıma karşı korunmalıdır.
- Uygulamalarda, koruyucu gözlük ve eldiven kullanılması önerilir. Havalandırmanın yetersiz olduğu yerlerde koruyucu maske kullanılmalıdır.
- Malzeme kürünü alaya kadar yağıştan korunmalıdır.
- Uygulama esnasında, mutlaka eldiven ve gözlük kullanılmalı, göz ve deri temasından kaçınılmalıdır.

■ Tüketim

Yüzeyin emiciliğine bağlı olarak ortalama 150-200 ml/m².

■ Ambalaj

5-18 lt'lik teneke.

■ Renk

Şeffaf.

■ Uygulama aletleri

Püskürtme tabancası, fırça ve rulo.

■ Raf ömrü

Orijinal, açılmamış ambalajında, rutubetsiz ve kuru ortamlarda, üretim tarihinden itibaren 12 aydır. Kullanılmadığı durumlarda ambalajların ağzı sıkıca kapatılmalıdır.

> Belirtilen süreler 20 °C yüzey ve ortam sıcaklığında geçerlidir, düşük ısıda süre uzar, yüksek ısıda süre kısılır.

> Ürünün amacının dışında kullanılması ya da yukarıda belirtilen uygulama şartları ve önerilerine uyulmaması halinde oluşabilecek uygulama hatalarından Saint Gobain Weber Yapı Kim. San. ve Tic. A.Ş. sorumlu değildir.



Saint-Gobain Weber
Yapı Kimyasalları San. ve Tic. A.Ş.
Anısızca köyü Anısızca İç Kısım San. Sok. No: 284
35171 Kemalpaşa • İzmir • Türkiye

Tel : +90 (232) 397 07 00
Faks : +90 (232) 397 08 00
www.weber.com.tr
info@weber.com.tr



Weber ürünleri ISO 9001-
ISO 14001 - OHSAS 18001
yönetim sistemleri
standartlarına uygun
tesislerde üretilmektedir.

