

# weber.floor 4650 (maxit Floor 4650)

## Kendiliğinden yayılan, çimento esaslı renkli dekoratif zemin kaplaması

### ■ Tanımı

7-15 mm arasında uygulanabilen, kendiliğinden yayılan, bütünüyle renkli, çimento esaslı zemin kaplama malzemesidir.

### ■ Avantajları

- 8 farklı renge sahiptir.
- 7-15 mm arasında kalınlıklarda uygulanabilme.
- Kolay yayılma.
- Pompa ile uygulanabilirlik.

### ■ Uygulama alanı

- Betonarme yüzeylerin tesviyesinde kullanılır.

### ■ Uygulama yüzeyleri

- Dükkanlar,
- Alışveriş merkezleri,
- Hafif sanayi,
- Hafif yük trafiği olan depo alanları,
- Konutlar,
- İşyerleri.

### ■ Performans

- Uygulama kalınlığı 7-15 mm.
- Basınç mukavemeti sınıfı C 25 EN 13813 (28 gün mukavemeti),
- Esneme mukavemeti sınıfı F 7 EN 13183 (28 gün mukavemeti),
- Büzülme < 0,70 mm/m,
- Sertleşme süresi (üzerine basılmadan önce) 3-5 saat,
- Sertleşme süresi (hafif trafikten önce) 24 saat,
- Sertleşme süresi (normal trafikten önce) Yaklaşık 1 hafta.

### ■ Uygulama şartları

- Ortam sıcaklığı: +10 °C ile +25 °C arası.
- Çok nemli ve/veya çok sıcak havalarda, kuvvetli rüzgar veya güneş altında uygulama yapmaktan kaçınılmalıdır.
- Donmuş, erimekte olan veya 24 saat içerisinde don tehlikesi olan yüzeylerde uygulanmamalıdır.

### ■ Yüzey hazırlığı

- Uygulama yapılacak yüzeyin bağıl nemi en fazla % 95 olmalıdır.
- Zayıf kısımlar silme veya kumlama ile yüzeyden uzaklaştırılmalıdır.
- Geniş çukur alanlar ve yüzeydeki delik ve çatlaklar tamir edilmelidir.
- Gider kapakları korunmalı ve durdurma malzemeleri ile ayrılmalıdır.
- Yüzey elektrik süpürgesi ile temizlenmelidir.
- Yüzey **weber.floor 4716** kullanılarak 2 kat astarlanmalıdır. İlk kat 1:5 oranında, ikinci kat ise 1:3 oranında sulandırılmalıdır.

### ■ Uygulama

- Malzemenin su karışımı ideal olarak mikser pompa ile yapılır. Su oranı 25 kg **weber.floor 4650** için 5 litredir.
- Akış testi yapılarak karışımdaki su oranı kontrol edilmelidir. Akışkanlık Weber standart metoduna göre 68\*38' lik halkada 230-245 mm olmalıdır.
- Malzeme yüzeye üçgen parçalar halinde pompalanmalıdır.
- Döküm sırasında malzeme tırtılı mala ile hafif bir şekilde düzeltilmelidir.
- Yarı sertleşmiş malzeme kolaylıkla kesilebilir. Malzeme donduktan sonra derzlerin açılabilmesi için zımparalama ekipmanlarına ihtiyaç olacaktır.

### ■ Uyarılar ve öneriler

- Karışım hazırlanmadan önce kuru malzemenin sıcaklığı kontrol edilmelidir. Malzemenin çok soğuk olması bazı katkıların tam karışmaması ve çözünmemeye sebep olabilirken, yüksek sıcaklıkta kuru malzeme kullanmak akışkanlığın fazla olması ve jelleşmeye yol açabilir.
- Uygulama yapılacak ortamda hava akımını önlemek amacı ile çatı mutlaka örtülmüş olmalı, kapılar/pencereler kapalı tutulmalıdır.
- Aletler kullanıldıktan sonra hemen su ile yıkanmalıdır.

### ■ Tüketim

**weber.floor 4650:** 1,7 kg/m<sup>2</sup>  
(1 mm kalınlık için).

### ■ Ambalaj

Net 25 kg'lık torbada,  
(Palette 42 adet, 1050 kg).

■ Palet ölçüsü

80 x 120 cm.

■ Renk

Off white, light grey, pastel red, pastel green, pastel yellow, dark grey, warm grey, antracid.

■ Uygulama aletleri

Mikser pompa, kirpi rulo.

■ Raf ömrü

Rutubetsiz ve kuru ortamlarda üretim tarihinden itibaren 6 aydır.  
Kullanılmadığı durumlarda ambalajların ağzı sıkıca kapatılmalıdır.

BİLGİ İÇİNDİR

- > Belirtilen süreler 20 °C yüzey ve ortam sıcaklığında geçerlidir, düşük ısıda süre uzar, yüksek ısıda süre kısılır.  
> Ürünün amacının dışında kullanılması ya da yukarıda belirtilen uygulama şartları ve önerilerine uyulmaması halinde oluşabilecek uygulama hatalarından Saint Gobain Weber Yapı Kim. San. ve Tic. A.Ş. sorumlu değildir.



Saint-Gobain Weber  
Yapı Kimyasalları San. ve Tic. A.Ş.  
Ansızca köyü Ansızca İç Kısım San. Sok. No: 284  
35171 Kemalpaşa • İzmir • Türkiye

Tel : +90 (232) 397 07 00  
Faks : +90 (232) 397 08 00  
www.weber.com.tr  
info@weber.com.tr



Weber ürünleri, ISO 9001:2008  
Kalite Yönetim Sistemi  
Standardı'na uygun  
tesislerde üretilmektedir.

