

# weber.prim 803 (Euroolan TG 5)

## Aderans astarı

### ■ Tanımı

Polimer dispersiyon esaslı, solventsiz aderans köprü astarı.

### ■ Avantajları

- Parlak ve düz yüzeylerde çimento esaslı ürünlerin aderansını artırma.
- Kolay uygulama.
- Kullanıma hazır yapı.

### ■ Uygulama alanı

- Tüm yapıların iç ve dış mekanlarında, seramik yapıştırıcısı ve su yalıtım malzemeleri gibi çimento esaslı harçların parlak ve düz yüzeylere aderansını artırmak amacıyla astar olarak kullanılır.

### ■ Uygulama yüzeyleri

- Seramik ve mozaik kaplamalar,
- Tuğla,
- Epoksi ve poliüretan kaplamalar,
- Çimento esaslı yüzeyler,
- Boyalı yüzeyler,
- Asfalt,
- Diğer tüm uygulama yüzeyleri için bize danışınız.

### ■ Performans

- Renk: Açık kırmızı
- Yoğunluk: yaklaşık 1,15 kg/dm<sup>3</sup>
- Kuru kalıntı oranı: yaklaşık % 62

### ■ Uygulama özellikleri

- Kuruma süresi: 1-4 saat
  - **weber.prim 803** üzerine uygulama için beklenilmesi gereken süre: max 48 saat.
- Bu değerler 20 °C yüzey ve ortam sıcaklığında geçerlidir; düşük ısıda süre uzar, yüksek ısıda kısalmır.*

### ■ Uygulama şartları

- Ortam sıcaklığı: +10 °C ile +30 °C arası.

### ■ Yüzey hazırlığı

- Yüzey yapışmayı engelleyici yağ, toz vb. kalıntılardan arındırılmış, temiz, kuru ve sağlam olmalıdır.

### ■ Uygulama

- **weber.prim 803**, uygulama öncesinde homojen kıvama gelinceye kadar iyice karıştırılmalıdır.
- **weber.prim 803**, inceltmeden fırça veya rulo ile tüm yüzeye her noktada homojen bir kalınlık sağlanacak şekilde tek kat halinde uygulanmalıdır. Uygulama esnasında derz araları gibi noktalarda ürünün birikerek kalın tabaka oluşturmasına dikkat edilmelidir.
- **weber.prim 803** yüzeyde film oluşturması sonrasında (1-4 saat) üzerine yapılacak uygulamaya geçilebilir. Bu süre 48 saati geçmemelidir.

### ■ Uygulama sınırı

- Sürekli su altında kalan alanlarda uygulanmaz.

### ■ Tüketim

Yüzey emiciliğine bağlı olarak 100 gr/m<sup>2</sup>.

### ■ Ambalaj

Net 5 kg'lık plastik kova.

### ■ Raf ömrü

Rutubetsiz ve kuru ortamlarda üretim tarihinden itibaren 1 yıldır.  
Kullanılmadığı durumlarda ambalajların ağzı sıkıca kapatılmalıdır.  
Ambalajlar dondan korunmalıdır.

> Belirtilen süreler 20 °C yüzey ve ortam sıcaklığında geçerlidir, düşük ısıda süre uzar, yüksek ısıda süre kısalmır.

> Ürünün amacının dışında kullanılması ya da yukarıda belirtilen uygulama şartları ve önerilerine uyulmaması halinde oluşabilecek uygulama hatalarından **Saint-Gobain Weber Yapı Kim. San. ve Tic. A.Ş.** sorumlu değildir.



Saint-Gobain Weber  
Yapı Kimyasalları San. ve Tic. A.Ş.  
Ankara Karayolu 26. Km.  
35171 Kemalpaşa • İzmir • Türkiye

Tel : +90 (232) 397 07 00  
Faks : +90 (232) 397 08 00  
www.weber.com.tr  
info@weber.com.tr

