

weber.prim BT

Sıva uygulamaları için brüt beton astarı

■ Tanımı

Akrilik emülsiyon esaslı, dolgulu brüt beton astarı.

■ Avantajları

- Brüt beton yüzeyin aderansını arttırma.
- Hızlı su emiciliğini engelleme.

■ Uygulama alanı

- Tüm yapılarda su emiciliği yüksek brüt beton yüzeylerde, sıva altına, aderansı arttırmak ve su emiciliğini engellemek amacıyla astar olarak kullanılır.

■ Uygulama yüzeyleri

- İç ve dış mekânlarda;
 - Brüt beton,
 - Diğer tüm uygulama yüzeyleri için bize danışınız.

■ Uygulama özellikleri

- Kuruma süresi: Min. 12 saat.

■ Uygulama şartları

- Ortam sıcaklığı: +5 °C ile +30 °C arası.
- Çok nemli ve/veya çok sıcak havalarda uygulama yapmaktan kaçınılmalıdır.
- Donmuş, erimekte olan veya 24 saat içerisinde don tehlikesi olan yüzeylerde uygulanmamalıdır.

■ Uygulama

- **weber.prim BT**, 2/1 (**weber.prim BT** / su) oranında inceltiyle homojen bir hale gelinceye kadar karıştırılıp, posteki rulo ile tek kat olarak uygulanmalıdır.
- Sıva uygulamasına geçilmeden önce **weber.prim BT**'nin tamamen kurduğundan emin olunmalıdır.
- **weber.prim BT** aralıklarla karıştırılarak homojen halde tutulmalı, çökmemesine dikkat edilmelidir.

■ Uygulama sınırı

- Islak veya nemli yüzeylerde kesinlikle uygulanmaz.
- **weber.prim BT** uygulamasından sonra en geç 3 gün içinde mutlaka sıva uygulamasına geçilmelidir.

■ Tüketim

weber.tec BT: 250-300 gr/m²,
(Yüzeye bağlı olarak).

■ Ambalaj

25 kg'lık kovada.

■ Renk

Bej.

■ Uygulama aletleri

Posteki rulo.

■ Raf ömrü

Kuru ve serin ortamlarda ambalajların ağzının açılmaması koşuluyla üretim tarihinden itibaren 1 yıldır. Kullanılmadığı durumlarda ambalajların ağzı sıkıca kapatılmalıdır. Ambalajlar donmaktan korunmalıdır.

> Belirtilen süreler 20 °C yüzey ve ortam sıcaklığında geçerlidir, düşük ısıda süre uzar, yüksek ısıda süre kısılır.

> Ürünün amacının dışında kullanılması ya da yukarıda belirtilen uygulama şartları ve önerilerine uyulmaması halinde oluşabilecek uygulama hatalarından **Saint Gobain Weber Yapı Kim. San. ve Tic. A.Ş.** sorumlu değildir.



Saint-Gobain Weber
Yapı Kimyasalları San. ve Tic. A.Ş.
Ankara Karayolu 26. Km.
35171 Kemalpaşa • İzmir • Türkiye

Tel : +90 (232) 397 07 00
Faks : +90 (232) 397 08 00
www.weber.com.tr
info@weber.com.tr

