

weber.prim BT-A

Alçı uygulamaları için brüt beton astarı

■ Tanımı

Akrilik emülsiyon esaslı, dolgulu brüt beton astarı.

■ Avantajları

- Brüt beton yüzeylerde, özellikle alçı uygulamaları öncesi aderansı artırır.
- Çimento ve özellikle alçı esaslı sıvaların çalışma süresini uzatır.
- Hızlı su emiciliğini engelleme.

■ Uygulama alanı

- Tüm yapılarda su emiciliği yüksek brüt beton yüzeylerde, duvar ve tavanlarda, çimento ve özellikle alçı esaslı sıva altına aderansı ve çalışma süresini artırmak, su emiciliği engellemek amacıyla astar olarak kullanılır.

■ Uygulama yüzeyleri

- İç ve dış mekanlarda;
 - Brüt beton,
- Diğer tüm uygulama yüzeyleri için bize danışınız.

■ Uygulama özellikleri

- Kuruma süresi: 60-120 dakika.

■ Uygulama şartları

- Ortam sıcaklığı: +5 °C ile +30 °C arası.
- Çok nemli ve/veya çok sıcak havalarda uygulama yapmaktan kaçınılmalıdır.
- Donmuş, erimekte olan veya 24 saat içerisinde don tehlikesi olan yüzeylerde uygulanmamalıdır.

■ Uygulama

- 20 kg'lık **weber.prim BT-A** üzerine istenilen kıvama göre 8 kg su ilave edilip homojen bir hale gelinceye kadar karıştırılıp, posteki rulo ile tek kat olarak uygulanmalıdır.
- Sıva uygulamasına geçilmeden önce **weber.prim BT-A**'nın tamamen kurduğundan emin olunmalıdır.
- **weber.prim BT-A** aralıklarla karıştırılarak homojen halde tutulmalı, çökmemesine dikkat edilmelidir.

■ Uygulama sınırı

- Islak veya nemli yüzeylerde kesinlikle uygulanmaz.
- **weber.prim BT-A** uygulamasından sonra en geç 7 gün içinde mutlaka sıva, alçı uygulamasına geçilmelidir.

■ Tüketim

weber.tec BT-A: 150-250 gr/m²,
(Yüzeğe bağlı olarak).

■ Ambalaj

Net 20 kg'lık kovada.

■ Renk

Açık somon.

■ Uygulama aletleri

Posteki rulo.

■ Raf ömrü

Kuru ve serin ortamlarda ambalajların ağzının açılmaması koşuluyla üretim tarihinden itibaren 1 yıldır. Kullanılmadığı durumlarda ambalajların ağzı sıkıca kapatılmalıdır. Ambalajlar donmaktan korunmalıdır.

> Belirtilen süreler 20 °C yüzey ve ortam sıcaklığında geçerlidir, düşük ısıda süre uzar, yüksek ısıda süre kısılır.

> Ürünün amacının dışında kullanılması ya da yukarıda belirtilen uygulama şartları ve önerilerine uyulmaması halinde oluşabilecek uygulama hatalarından Saint Gobain Weber Yapı Kim. San. ve Tic. A.Ş. sorumlu değildir.



Saint-Gobain Weber
Yapı Kimyasalları San. ve Tic. A.Ş.
Ankara Karayolu 26. Km.
35171 Kemalpaşa • İzmir • Türkiye

Tel : +90 (232) 397 07 00
Faks : +90 (232) 397 08 00
www.weber.com.tr
info@weber.com.tr



Weber ürünleri, ISO 9001:2008
Kalite Yönetim Sistemi
Standardı'na uygun
tesislerde üretilmektedir.

