

weber.prim extra

Dış cephe astarı

■ Tanımı

Pliolite reçine esaslı, şeffaf, kullanıma hazır dış cephe astarı.

■ Uygulama alanı

- Yapıların dış cephelerinde özellikle eski ve tozuyan yüzeylerde, tozmayı engellemek ve aderansı artırmak amacıyla astar olarak kullanılır.

■ Uygulama yüzeyleri

- Çimento bazlı sıvalar,
- Brüt beton (**weber.tec R**, **weber.tec RK** veya **weber.tec RM** uygulanmış),
- Gazbeton (**weber.tec GB** uygulanmış),
- Eski yüzeyler, (Bkz. Güncel "weber çözüm rehberi"),
- Diğer tüm uygulama yüzeyleri için bize danışınız.

■ Uygulama özellikleri

- Kuruma süresi: Min. 12 saat.

■ Uygulama şartları

- Ortam sıcaklığı: 0 °C ile +30 °C arası.

■ Uygulama

- **weber.prim extra**, inceltmeden homojen hale gelinceye kadar karıştırılıp, posteki rulo veya fırça ile tek kat olarak uygulanmalıdır.
- Seçilen türdeki son kat boya veya kaplama öncesi uygun türdeki astar (**weber.prim EG**, **weber.prim XR**, **weber.prim XT**) uygulamasına, **weber.prim extra** uygulamasından en az 12 saat sonra başlanmalıdır.

■ Uyarılar ve öneriler

- Uygulama sonrasında tüm aletler kurumadan tiner ile temizlenmelidir.
- Kesinlikle ateşle yaklaşılmamalıdır.

■ Tüketim

10-14 m²/lt.
(tek kat için).

■ Ambalaj

15 lt'lik kovada.

■ Renk

Şeffaf.

■ Uygulama aletleri

Posteki rulo, fırça.

■ Raf ömrü

Kuru ve serin ortamlarda ambalajların ağzının açılmaması koşuluyla üretim tarihinden itibaren 1 yıldır. Kullanılmadığı durumlarda ambalajların ağzı sıkıca kapatılmalıdır.

> Belirtilen süreler 20 °C yüzey ve ortam sıcaklığında geçerlidir, düşük ısıda süre uzar, yüksek ısıda süre kısılır.

> Ürünün amacının dışında kullanılması ya da yukarıda belirtilen uygulama şartları ve önerilerine uyulmaması halinde oluşabilecek uygulama hatalarından **Saint Gobain Weber Yapı Kim. San. ve Tic. A.Ş.** sorumlu değildir.



Saint-Gobain Weber
Yapı Kimyasalları San. ve Tic. A.Ş.
Anısızca köyü Anısızca İç Kısım San. Sok. No: 284
35171 Kemalpaşa • İzmir • Türkiye

Tel : +90 (232) 397 07 00
Faks : +90 (232) 397 08 00
www.weber.com.tr
info@weber.com.tr



Weber ürünleri ISO 9001-
ISO 14001 - OHSAS 18001
yönetim sistemleri
standartlarına uygun
tesislerde üretilmektedir.

