

# weber.rep 750 (Cerinol MK)

## Çimento esaslı, klorid yüklü yapı elemanları için korozyon engelleyici toz boya

### ■ Tanımı

Beton donatısı gibi, klorid yüklü yapı elemanları için, korozyon engelleyici mükemmel yapışma ve mekanik dayanıma sahip toz boya.

### ■ Avantajları

- Korozyona karşı mükemmel dayanım.
- Demire mükemmel yapışma özelliği.

### ■ Uygulama yüzeyleri

- Weber tamir harçları ile beraber beton demirinin korozyona karşı korunması için kullanılır.

### ■ Performans

- Toz yoğunluğu: Ortalama 1,3 kg/dm<sup>3</sup>
- Hazır harç yoğunluğu: Ortalama 2,0 kg/dm<sup>3</sup>

### ■ Uygulama özellikleri

- Uygulama kalınlığı: Minimum 1,1 mm (2 kat olarak kullanılır)
- Katlar arası bekleme süresi: 2-4 saat
- İşlenebilirlik süresi (pot life): Ortalama 60 dk
- Kuruma süresi: Ortalama 5 saat (+20 °C)

### ■ Yüzey hazırlığı

- Korozyona uğramış beton demiri, uygulama öncesinde pasından arındırılması gerekmektedir.

### ■ Uygulama

- Öncelikle kullanılacak malzemenin 5/1'i oranında su, karıştırma kabına konmalı ve bir taraftan düşük devirli mikser ile karıştırılmak suretiyle yavaş yavaş **weber.rep 750** kaba boşaltılmalıdır. Karışım homojen hale gelinceye kadar yaklaşık 4 dk karıştırılmalıdır.
- Hazırlanan karışım, pasından arındırılmış beton demirine, fırça yardımıyla, 3 saat ara ile en az 2 defa boyanmalıdır.
- Uygulama kalınlığı en az 1,1 mm olmalıdır. Demirin yüzeyi gözükmemelidir. Hızlı kurumaya karşı malzeme korunmalıdır. Taze harca su püskürtülmemelidir.
- Ortalama 5 saat sonra (+20 °C), kuru ve temiz yüzeye çimento esaslı aderans astarı **weber.rep 751** uygulanır ve Weber beton tamir harcı uygulaması için hazır hale gelmiş olur.
- Uygulama sonrası aletler su ile temizlenmelidir.

### ■ Tüketim

**weber.rep 750:** 190 gr toz/mt  
(1,4 mm kalınlık ve 2 kat uygulama için).

### ■ Ambalaj

5 kg'lık kova.

### ■ Renk

Kahverengi.

### ■ Uygulama aletleri

El mikseri, fırça.

### ■ Raf ömrü

Orijinal, açılmamış ambalajında, rutubetsiz ve kuru ortamlarda, üretim tarihinden itibaren 9 aydır. Kullanılmadığı durumlarda ambalajların ağzı sıkıca kapatılmalıdır.

> Belirtilen süreler 20 °C yüzey ve ortam sıcaklığında geçerlidir, düşük ısıda süre uzar, yüksek ısıda süre kısalır.

> Ürünün amacının dışında kullanılması ya da yukarıda belirtilen uygulama şartları ve önerilerine uyulmaması halinde oluşabilecek uygulama hatalarından **Saint Gobain Weber Yapı Kim. San. ve Tic. A.Ş.** sorumlu değildir.



Saint-Gobain Weber  
Yapı Kimyasalları San. ve Tic. A.Ş.  
Ankara Karayolu 26. Km.  
35171 Kemalpaşa • İzmir • Türkiye

Tel : +90 (232) 397 07 00  
Faks : +90 (232) 397 08 00  
www.weber.com.tr  
info@weber.com.tr



Weber ürünleri, ISO 9001:2008  
Kalite Yönetim Sistemi  
Standardı'na uygun  
tesislerde üretilmektedir.

