

weber silikon

Silikon kauçuk esaslı derz dolgu mastiği

■ Tanımı

Silikon kauçuk esaslı, sürekli elastik, antibakteriyel ve asetoksi kürlenmiş tek komponentli derz dolgu mastiği.

■ Avantajları

- Sürekli elastikiyet
- Antibakteriyel.

■ Uygulama alanı

- İç mekanların yatay ve düşey uygulamalarında, ıslak mekanların tüm birleşim detaylarında, deterjan, temizlik malzemesi ve benzer kimyasallara dayanımlı genel amaçlı silikon olarak kullanılır.

■ Uygulama yüzeyleri

- Beton, ahşap, metal, cam, porselen vb derzlerinde.

■ Performans

- Yoğunluk: $0,97 \pm 0,01 \text{ gr/cm}^3$
- Shore A sertliği: 18-22
- Maksimum uzama: $\geq \% 500$
- Kopma mukavemeti: $\geq 1 \text{ N/mm}^2$
- Sıcaklık mukavemeti: $-40 \text{ }^\circ\text{C}$ ve $+120 \text{ }^\circ\text{C}$

■ Uygulama özellikleri

- Sertleşme süresi: 2 mm /gün ($23 \text{ }^\circ\text{C}$ / % 50 nemlilik)
- Kabuk bağlama süresi: 20-25 dk ($23 \text{ }^\circ\text{C}$ / % 50 nemlilik).

■ Yüzey hazırlığı

- **weber silikon** ile uygulama yapılırken derz aralarının kuru ve temiz olmasına dikkat edilmeli, her türlü çimento, yağ, yapıştırıcı ve boya kalıntısından arındırılmalıdır.
- Ek olarak metal zeminler pas önleyici bir işleme tabi tutulmalıdır.
- Hassas yüzeylerde maskeleme bandı önerilir.

■ Uygulama şartları

- Yüzey ve ortam sıcaklığı: $+5 \text{ }^\circ\text{C}$ ile $+40 \text{ }^\circ\text{C}$ arası.

■ Uygulama

- **weber silikon** uygulama esnasında derzin her iki kenarına ve polietilen fitile iyice temas etmelidir.
- Malzeme eşit miktarda ve kesintisiz biçimde uç kısmı derzin içersinde olacak şekilde uygulanmalıdır.

- Doğru uygulama için mastik bir kattan fazla üst üste çekilmemelidir.
- Uygulama sonrasında mastiğin yüzey düzeltilmesi yapılmalı ve yüzeye iyi yapışıp yapışmadığı kontrol edilmelidir. Bu işlem sırasında malzeme içersinde oluşmuş olabilecek olası hava kabarcıklarının patlatılması sağlanmalıdır
- Uygulama sonrasında yüzey sabunlu su çözeltisi ile ıslanmış uygun bir cisim ile temizlenmelidir.
- **weber silikon** kurumadan önce maskeleme bandı çıkarılmalıdır.
- **weber silikon** kürünü tamamlaması için neme ihtiyaç duyduğundan havasız kullanılmamalıdır.
- Uygulama aletleri aseton ile temizlenmelidir.

■ Uyarılar ve öneriler

- **weber silikon** düz yüzeyli bir çok yapı elemanına astarsız yapışma sağlar. Ancak çok emici veya parlak, yüzeyi işlem görmüş veya üzeri boyalı bazı kaplama malzemelerine uygulama öncesi küçük bir deneme yapılması önerilir.
- Genişlik ve derinlik ilişkisinde en uygun değer derz genişliğinin, derz derinliğinin yaklaşık iki kat olmasıdır.
- Mermer, doğal taşlar, beton vb gözenekli yüzeylerde kullanılması tavsiye edilmez.
- Kürlenme esnasında asetik asit oluşturduğundan bakır, pirinç, kurşun gibi hassas metallerde ve aynalarda kullanılmamalıdır.
- Üzeri boya tutmaz.
- Akvaryumlarda kullanılmamalıdır.
- Kürlenmek için neme ihtiyaç duyduğundan tamamen kapalı yerlerde kullanılmamalıdır.

■ Tüketim

3 mt / 1 kartuş (1 cm x 1 cm derz).

■ Ambalaj

310 ml.

■ Renk

Şeffaf, beyaz, gri.

■ Raf ömrü

Orijinal, açılmamış ambalajında, rutubetsiz ve kuru ortamlarda, üretim tarihinden itibaren 15 aydır

> Belirtilen süreler $20 \text{ }^\circ\text{C}$ yüzey ve ortam sıcaklığında geçerlidir, düşük ısıda süre uzar, yüksek ısıda süre kısalır.

> Ürünün amacının dışında kullanılması ya da yukarıda belirtilen uygulama şartları ve önerilerine uyulmaması halinde oluşabilecek uygulama hatalarından Saint Gobain Weber Yapı Kim. San. ve Tic. A.Ş. sorumlu değildir.



Saint-Gobain Weber
Yapı Kimyasalları San. ve Tic. A.Ş.
Ansızca köyü Ansızca İç Kısım San. Sok. No: 284
35171 Kemalpaşa • İzmir • Türkiye

Tel : +90 (232) 397 07 00
Faks : +90 (232) 397 08 00
www.weber.com.tr
info@weber.com.tr

