

# weber.tec 902 (Plastikol 4 V)

## Bitüm esaslı astar

### ■ Tanımı

Bitüm esaslı, tek komponentli, kullanıma hazır, solventli astar.

### ■ Avantajları

- Bitümlü membran yüzeylerine uygunluk.
- Kuru ve hafif nemli yüzeylere uygulanabilme özelliği.

### ■ Uygulama alanı

- Betonarme yüzeylere bitümlü membran uygulaması öncesi ve eski bitümlü membranlar üzerine **weber.tec 911** ve **weber.tec 905** uygulaması öncesinde astar olarak kullanılır.

### ■ Uygulama yüzeyleri

- Çimento esaslı yüzeyler,
- Eski bitümlü membran yüzeyleri,
- Diğer tüm uygulama yüzeyleri için bize danışınız.

### ■ Performans

- Renk: Siyah
- Katı madde: %38
- Yoğunluk: 0,9 kg/dm<sup>3</sup>

### ■ Uygulama şartları

- Ortam sıcaklığı: + 1 °C üzeri.

### ■ Yüzey hazırlığı

- Yüzey yağ, toz vb. kalıntılardan arındırılmış, dona maruz kalmamış, kuru veya hafif nemli olmalıdır.

### ■ Uygulama

- **weber.tec 902**, inceltirmeden fırça, rulo veya sprey yardımıyla yüzeye uygulanmalıdır.
- **weber.tec 902** üzerine yapılacak uygulamalar öncesinde ürünün içeriğindeki solventin tamamen buharlaşması beklenmelidir.

### ■ Uyarılar ve öneriler

- Kesinlikle yabancı malzemeler ilave edilmemelidir.
- Uygulama sonrasında kullanılan tüm aletler kurumadan tiner ile temizlenmelidir.

### ■ Uygulama sınırı

- Alüminyum ve çinko gibi demir içermeyen metal yüzeylere uygulanmaz.

### ■ Tüketim

Yüzey emiciliğine bağlı olarak 165-335 ml/m<sup>2</sup>.

### ■ Ambalaj

Net 12 lt'lik teneke.

### ■ Uygulama aletleri

Fırça, rulo, sprey.

### ■ Raf ömrü

Rutubetsiz ve kuru ortamlarda üretim tarihinden itibaren 1 yıldır. Kullanılmadığı durumlarda ambalajların ağzı sıkıca kapatılmalıdır.

> Belirtilen süreler 20 °C yüzey ve ortam sıcaklığında geçerlidir, düşük ısıda süre uzar, yüksek ısıda süre kısılır.

> Ürünün amacının dışında kullanılması ya da yukarıda belirtilen uygulama şartları ve önerilerine uyulmaması halinde oluşabilecek uygulama hatalarından **Saint Gobain Weber Yapı Kim. San. ve Tic. A.Ş.** sorumlu değildir.



Saint-Gobain Weber  
Yapı Kimyasalları San. ve Tic. A.Ş.  
Ankara Karayolu 26. Km.  
35171 Kemalpaşa • İzmir • Türkiye

Tel : +90 (232) 397 07 00  
Faks : +90 (232) 397 08 00  
www.weber.com.tr  
info@weber.com.tr



Weber ürünleri, ISO 9001:2008  
Kalite Yönetim Sistemi  
Standardı'na uygun  
tesislerde üretilmektedir.

