

# weber.tec RK

## Beton yüzeyler için kalın tesviye harcı

### ■ Tanımı

Çimento esaslı, polimer modifiyeli, kalın uygulanabilen beton tesviye harcı.

### ■ Avantajları

- Sudan etkilenmez.
- Beton yüzeyde yüksek aderans ve dayanıklılık sağlar.
- Elle veya makine ile uygulama olanağı verir.
- Kolay mastarlanabilen yapısıyla büyük yüzeylerde uygulama rahatlığı sağlar.

### ■ Uygulama alanı

- Tüm yapıların iç ve dış cephelerinde beton tesviye harcı olarak kullanılır.

### ■ Uygulama yüzeyleri

- İç ve dış cephelerde;
  - Brüt beton,
- Diğer tüm uygulama yüzeyleri için bize danışınız.

### ■ Referans standartları

- TSEK.

### ■ Uygulama özellikleri

- Hazırlanan harcın kullanılabilme süresi: 2 saat.
- **weber.tec RK** üzerine son kat uygulama için beklenilmesi gereken süre: Min. 8 gün.
- Uygulama kalınlığı: 5-20 mm.
- Uygulanabilecek kat kalınlığı: Max. 10 mm.
- Katlar arasında beklenilmesi gereken süre: 3 saat.

### ■ Uygulama şartları

- Ortam sıcaklığı: +5 °C ile +30 °C arası.
- Kuvvetli rüzgar veya güneş altında uygulama yapmaktan kaçınılmalıdır.
- Donmuş, erimekte olan veya 24 saat içerisinde don tehlikesi olan yüzeylerde uygulanmamalıdır.

### ■ Yüzey hazırlığı

- Yüzey kalıp yağlarından mutlaka arındırılmış, temiz, sağlam ve nemli olmalıdır.
- Uygulama öncesinde yüzey mutlaka nemlendirilmeli, çok sıcak ve rüzgarlı havalarda suya doyurulmalıdır.

### ■ Uygulama

#### ELLE UYGULAMA

- 25 kg'lık bir torba **weber.tec RK**'ya ortalama 6 lt. temiz su ilave edilmelidir.
- **weber.tec RK**, mala veya düşük devirli bir el mikseri yardımıyla homojen bir kıvama gelinceye kadar karıştırılmalıdır. Karışım uygulama öncesinde 2 dakika dinlendirilmelidir.
- **weber.tec RK**, çelik mala yardımıyla tüm yüzeye eşit kalınlıkta uygulanmalıdır. 10 mm'den kalın uygulama gerektiği takdirde 3 saat sonra 2. kat uygulamasına geçilmelidir. Toplam kalınlık 20 mm'yi geçmemelidir.
- En az 2 saat sonra yüzey perdahlanmalı ve çok düzgün yüzeyler için nemli sünger kullanılmalıdır. Uygulama sonrasında yüzey, boya ve dış cephe kaplamasına uygun hale gelmiş olacaktır. Uygulamadan sonra yüzey 2-3 gün nemlendirilmelidir.

#### MAKİNE İLE UYGULAMA

- 25 kg'lık bir torba için ortalama 6 lt. temiz su ilave edilmeli ve 10-15 dakika karıştırılmalıdır.

### ■ Uygulama sınırı

- Alçı, hazır renkli sivaler, boyalar ve dış cephe kaplamaları üzerine uygulanmaz.

### ■ Tüketim

**weber.tec RK**: 1,8-2 kg/m<sup>2</sup>.  
(1 mm kalınlık için).

### ■ Ambalaj

25 kg'lık torbada,  
(palette 64 adet, 1600 kg).

### ■ Palet ölçüsü

107x107 cm.

### ■ Renk

Gri.

### ■ Uygulama aletleri

Siva makinesi, çelik mala, mastar, sünger, perdah malası.

### ■ Raf ömrü

Rutubetsiz ve kuru ortamlarda üretim tarihinden itibaren 1 yıldır.  
Kullanılmadığı durumlarda ambalajların ağzı sıkıca kapatılmalıdır.

> Belirtilen süreler 20 °C yüzey ve ortam sıcaklığında geçerlidir, düşük ısıda süre uzar, yüksek ısıda süre kısalır.

> Ürünün amacının dışında kullanılması ya da yukarıda belirtilen uygulama şartları ve önerilerine uyulmaması halinde oluşabilecek uygulama hatalarından **Saint Gobain Weber Yapı Kim. San. ve Tic. A.Ş.** sorumlu değildir.



Saint-Gobain Weber  
Yapı Kimyasalları San. ve Tic. A.Ş.  
Ankara Karayolu 26. Km.  
35171 Kemalpaşa • İzmir • Türkiye

Tel : +90 (232) 397 07 00  
Faks : +90 (232) 397 08 00  
www.weber.com.tr  
info@weber.com.tr

