

# weber.tec RM (Serpo Coat U/C)

## Elastik tesviye macunu

### ■ Tanımı

Akrilik esaslı, mineral katkılı, çimento ve alçı ile uyumlu çalışabilen elastik tesviye macunu.

### ■ Avantajları

- Kolay ve hızlı uygulama olanağı.
- Çimento katılarak kullanıldığında beton ve sıva gibi yüzeylere uyumu nedeni ile mükemmel aderans.
- Pürüzsüz yüzeyler oluşturarak son kat kaplamanın görünüşüne ve dayanıklılığına katkıda bulunma.
- Cephelerde oluşan kılcal çatlakların yüzeye yansımalarını ve su sızmasını önleme.
- Elastik olma.

### ■ Uygulama alanı

- Tüm yapıların iç ve dış cephelerinde duvar ve tavanda, çatlak ve kusurların tamirinde ve yeni yüzey tesviyesinde çimento veya alçı ilave edilerek tesviye macunu olarak kullanılır.

### Uygulama yüzeyleri

- Dış cepheler;
  - Çimento bazlı sıva,
  - Brüt beton,
  - Betopan,
  - Hafif beton,
- İç cepheler;
  - Dış cepheler için geçerli olan tüm yüzeyler,
  - Gazbeton,
  - Alçı sıva, alçı blok ve alçı levha (alçı ile karıştırılarak),
- Diğer tüm uygulama yüzeyleri için bize danışınız.

### ■ Uygulama özellikleri

- Hazırlanan harcın kullanılabilme süresi:
  - Çimento ile karıştırıldığında: 2 saat.
  - Alçı ile karıştırıldığında: 30 dakika.
- Çimentolu karışım uygulamasında katlar arasında beklenilmesi gereken süre: (her 1 mm'lik kalınlık için)
  - Min. 4 saat.
- **weber.tec RM** üzerine son kat uygulama için beklenilmesi gereken süre: (her 2 mm'lik **weber.tec RM** uygulamasında)
  - Çimento ile karıştırıldığında: 3 gün.
  - Alçı ile karıştırıldığında: 2 gün.
- Uygulama kalınlığı:
  - Çimento ile karıştırıldığında: 1-5 mm.
  - Alçı ile karıştırıldığında 1-50 mm. (iç cephelerde).

### ■ Uygulama şartları

- Ortam sıcaklığı: +5 °C ile +30 °C arası.
- Çok nemli ve/veya çok sıcak havalarda uygulama yapmaktan kaçınılmalıdır.
- Donmuş, erimekte olan veya 24 saat içerisinde don tehlikesi olan yüzeylerde uygulanmamalıdır.

### ■ Yüzey hazırlığı

- Yüzey temiz, kuru ve kalıp yağlarından arındırılmış olmalıdır.
- Gerektiği takdirde yüzey çelik tel fırça ile temizlenmeli, sıcak ve kuru ortamlarda nemlendirilmelidir.

### ■ Uygulama

- Çimento ile karıştırıldığında;
  - 0,4 ile 0,7 hacim çimentoya:
    - 1 hacim **weber.tec RM** veya 0,3 ile 0,5 kg çimentoya:
      - 1 kg **weber.tec RM**
  - Alçı ile karıştırıldığında;
    - 0,2 ile 0,6 hacim alçıya: 1 hacim **weber.tec RM** veya 0,1 ile 0,3 kg alçıya: 1 kg **weber.tec RM** eklenmelidir.
- Belirtilen karışım oranlarına kesinlikle su ile edilmemelidir.
- **weber.tec RM** mala veya düşük devirli bir el mikseri yardımıyla homojen bir kıvama gelinceye kadar karıştırılmalıdır.
- **weber.tec RM** çelik mala yardımıyla tüm yüzeye eşit kalınlıkta uygulanarak yüzey düzgünlüğü sağlanmalıdır.

### ■ Uyarılar ve öneriler

- **weber.tec RM** dış cephelerde alçı ile karıştırılarak uygulanmamalıdır.
- Yüzeye bağlı olarak gri veya beyaz çimento ilave edilmelidir.

### ■ Uygulama sınırı

- Dış cephelerde alçı ile karıştırılarak kullanılmamalıdır.
- **weber.tec RM** üzerine hidrolik bağlayıcı harç uygulanmaz.
- **weber.tec RM** üzerine çimento bazlı boya uygulanmaz.
- Sentetik esaslı boya uygulanmış bir yüzeyde uygulanacak ise çimento veya alçı ile karıştırılmamalıdır. (**weber.tec RM** katkısız kullanılmalıdır.)

### ■ Tüketim

- **weber.tec RM**: Çimento ile karıştırıldığında, 1-1,2 kg/m<sup>2</sup>. (1 mm kalınlık için).
- Alçı ile karıştırıldığında 0,8-1,0 kg/m<sup>2</sup> (1 mm kalınlık için).

### ■ Ambalaj

- Net 25 kg'lık kovada.



■ **Renk**

Beyaz.

■ **Uygulama aletleri**

El mikseri, mala, çelik mala, çelik tel fırça.

■ **Raf ömrü**

Kuru ve serin ortamlarda ambalajların ağzının açılmaması koşuluyla üretim tarihinden itibaren 1 yıldır.

Kullanılmadığı durumlarda ambalajların ağzı sıkıca kapatılmalıdır.

Ambalajlar donmaktan korunmalıdır.

BİLGİ İÇİNDİR

- > Belirtilen süreler 20 °C yüzey ve ortam sıcaklığında geçerlidir, düşük ısıda süre uzar, yüksek ısıda süre kısılır.  
> Ürünün amacının dışında kullanılması ya da yukarıda belirtilen uygulama şartları ve önerilerine uyulmaması halinde oluşabilecek uygulama hatalarından **Saint Gobain Weber Yapı Kim. San. ve Tic. A.Ş.** sorumlu değildir.



**Saint-Gobain Weber**  
**Yapı Kimyasalları San. ve Tic. A.Ş.**  
Ankara Karayolu 26. Km.  
35171 Kemalpaşa • İzmir • Türkiye

Tel : +90 (232) 397 07 00  
Faks : +90 (232) 397 08 00  
www.weber.com.tr  
info@weber.com.tr

