

# weber.tec R

## Beton yüzeyler için tesviye harcı

### ■ Tanımı

Çimento esaslı, polimer modifiyeli, beton tesviye harcı.

### ■ Avantajları

- Kolay ve hızlı uygulama olanağı sağlar.
- Anında düzgün görünüm kazandırır.
- Pürüzsüz yüzeyler oluşturarak son kat kaplamanın görünüşüne ve dayanıklılığına katkıda bulunur.

### ■ Uygulama alanı

- Tüm yapıların iç ve dış cephelerinde, duvar ve tavanda, beton tesviye harcı olarak kullanılır.

### ■ Uygulama yüzeyleri

- İç ve dış cephelerde;  
- Brüt beton,
- Diğer tüm uygulama yüzeyleri için bize danışınız.

### ■ Referans standartları

- TSEK.

### ■ Uygulama özellikleri

- Hazırlanan harcın kullanılabilme süresi: Maksimum 2 saat.
- **weber.tec R** üzerine son kat uygulama için beklenilmesi gereken süre: Min. 8 gün.
- Uygulama kalınlığı: 1-10 mm.
- Uygulanabilecek kat kalınlığı: Maksimum 5 mm.
- Katlar arasında beklenilmesi gereken süre: 3 saat.

### ■ Uygulama şartları

- Ortam sıcaklığı: +5 °C ile +30 °C arası.
- Kuvvetli rüzgar veya güneş altında uygulama yapmaktan kaçınılmalıdır.
- Donmuş, erimekte olan veya 24 saat içerisinde don tehlikesi olan yüzeylerde uygulanmamalıdır.

### ■ Yüzey hazırlığı

- Yüzey kalıp yağlarından mutlaka arındırılmış, temiz, sağlam ve nemli olmalıdır.
- Uygulama öncesinde yüzey mutlaka nemlendirilmeli, çok sıcak ve rüzgarlı havalarda suya doyurulmalıdır.

### ■ Uygulama

- 25 kg'lık bir torba **weber.tec R**'ye ortalama 7 lt. temiz su ilave edilmelidir.
- **weber.tec R**, mala veya düşük devirli bir el mikseri yardımıyla homojen bir kıvama gelinceye kadar karıştırılmalıdır. Karışım uygulama öncesinde 2 dakika dinlendirilmelidir.
- **weber.tec R**, çelik mala yardımıyla tüm yüzeye eşit kalınlıkta uygulanmalıdır.
- Birden fazla kat uygulanacak ise katlar arasında 3 saat beklenmeli ve bir sonraki katın uygulamasına geçilmeden önce yüzey mutlaka nemlendirilmelidir. Toplam kalınlık 10 mm'yi geçmemelidir.
- Yüzey düzgünlüğü nemli sünger ile sağlanmalıdır.
- Uygulama sonrasında yüzey 2-3 gün nemlendirilmelidir.

### ■ Uygulama sınırı

- Alçı, hazır renkli sıvalar, boyalar ve dış cephe kaplamaları üzerine uygulanmaz.

### ■ Tüketim

**weber.tec R**: 1,4 kg/m<sup>2</sup>.  
(1 mm kalınlık için).

### ■ Ambalaj

25 kg'lık torbada,  
(palette 64 adet, 1600 kg).

### ■ Palet ölçüsü

107x107 cm.

### ■ Renk

Gri.

### ■ Uygulama aletleri

El mikseri, çelik mala, perdah malası, sünger.

### ■ Raf ömrü

Rutubetsiz ve kuru ortamlarda üretim tarihinden itibaren 1 yıldır.  
Kullanılmadığı durumlarda ambalajların ağzı sıkıca kapatılmalıdır.

> Belirtilen süreler 20 °C yüzey ve ortam sıcaklığında geçerlidir, düşük ısıda süre uzar, yüksek ısıda süre kısalır.

> Ürünün amacının dışında kullanılması ya da yukarıda belirtilen uygulama şartları ve önerilerine uyulmaması halinde oluşabilecek uygulama hatalarından **Saint Gobain Weber Yapı Kim. San. ve Tic. A.Ş.** sorumlu değildir.



Saint-Gobain Weber  
Yapı Kimyasalları San. ve Tic. A.Ş.  
Ankara Karayolu 26. Km.  
35171 Kemalpaşa • İzmir • Türkiye

Tel : +90 (232) 397 07 00  
Faks : +90 (232) 397 08 00  
www.weber.com.tr  
info@weber.com.tr

