

weber.tec dolgu (Serpö Fill)

Dolgu harcı

■ Tanımı

Çimento ve toz polimer esaslı dolgu harcı.

■ Avantajları

- Kolay, hızlı hazırlama ve uygulama olanağı.
- Yüksek aderans ve dayanıklılık.
- Özel dolgu malzemeleri sayesinde son kat kaplamanın rutubet, yosunlaşma, tozuma vb. sorunlarını ortadan kaldırma.
- Özel katkı malzemeleri sayesinde suyu tutarak yüzeyin hızlı kurumasını engelleme ve kılcal çatlakların oluşumunu önleme.
- Pürüzsüz ve sert yüzeyler oluşturarak, son kat kaplamanın görünüşüne ve dayanıklılığına katkıda bulunma.

■ Uygulama alanı

- Tüm yapıların iç ve dış cephelerinde yüzey dolgu ve tamir harcı olarak kullanılır.

■ Uygulama yüzeyleri

- İç ve dış cephelerde;
 - Çimento bazlı sıva,
 - Brüt beton (**weber.prim BT / weber.prim BT-A** uygulanmış),
- Diğer tüm uygulama yüzeyleri için bize danışınız.

■ Uygulama özellikleri

- Harcın dinlendirilme süresi: 10 dakika.
- Hazırlanan harcın kullanılabilme süresi: Max. 4 saat.
- Dokunma süresi: 4 saat.
- Tam kuruma süresi: 24 saat.
- Uygulama kalınlığı: 1-10 mm.
- Uygulanabilecek kat kalınlığı: Max. 5 mm.
- Katlar arasında beklenilmesi gereken süre: 2-3 saat.

■ Uygulama şartları

- Ortam sıcaklığı: +5 °C ile +30 °C arası.
- Kuvvetli rüzgar veya güneş altında uygulama yapmaktan kaçınılmalıdır.
- Donmuş, erimekte olan veya 24 saat içerisinde don tehlikesi olan yüzeylerde uygulanmamalıdır.

■ Yüzey hazırlığı

- Yüzey temiz, sağlam ve nemli olmalıdır.
- 1 cm'den derin çatlak ve kusurlar **weber.rep MA 200** veya **weber.rep HKS** ile tamir edilmelidir.
- Uygulama öncesinde yüzey mutlaka nemlendirilmeli, çok sıcak ve rüzgarlı havalarda suya doyurulmalıdır.

- Brüt beton gibi su emiciliği yüksek yüzeyler, **weber.tec dolgu** uygulamasından en az 12 saat önce 2/1 (**weber.prim BT/su**) oranında inceltilmiş **weber.prim BT** veya 1,66/1 (**weber.prim BT-A/su**) oranında inceltilmiş **weber.prim BT-A** ile astarlanmalıdır.
- **weber.tec dolgu** uygulamasına geçilmeden önce **weber.prim BT/weber.prim BT-A**'nın tamamen kurduğundan emin olunmalıdır.
- **weber.prim BT/weber.prim BT-A** uygulamasından sonra en geç 3-7 gün içerisinde mutlaka **weber.tec dolgu** uygulamasına geçilmelidir.

■ Uygulama

- 25 kg'lık bir torba **weber.tec dolgu**'ya ortalama 6,5 lt. temiz su ilave edilmelidir.
- **weber.tec dolgu**, mala veya düşük devirli bir el mikseri yardımıyla homojen bir kıvama gelinceye kadar karıştırılmalıdır. Harç, uygulama öncesinde 10 dakika dinlendirilmelidir.
- **weber.tec dolgu**, çelik mala yardımıyla tüm yüzeye eşit kalınlıkta uygulanmalıdır.
- Tek katta maksimum 5 mm olmak üzere, 10 mm'ye kadar uygulanabilir.
- Uygulama sonrasında yüzey 2-3 gün nemlendirilmelidir.

■ Uyarılar ve öneriler

- **weber.tec dolgu** su ile karıştırıldıktan sonra dinlendirilme süresine mutlaka uyulmalı ve uygulama öncesi harç iyice karıştırılmalıdır.
- Hazırlanan harç içerisinde hiçbir yabancı malzeme (kireç, çimento, alçı vb.) ilave edilmemelidir.
- Uygulamadan hemen sonra malzemenin priz yapmasına fırsat vermeden çelik spatula veya mala ile yüzey düzeltilmelidir.
- Uygulama sonrasında yüzey 2-3 gün nemlendirilmelidir.

■ Uygulama sınırı

- Boya, hazır renkli sıva, serpmeye sıva veya dış cephe kaplaması uygulanmış yüzeyler üzerine uygulanmaz. (**weber.tec RM** veya **weber.tec RF** kullanılmalıdır.)

■ Tüketim

weber.tec dolgu: 1,4-1,6 kg/m².
(1 mm kalınlık için).

■ Ambalaj

25 kg'lık torbada,
(Palette 64 adet, 1600 kg).

■ Palet ölçüsü

107x107 cm.

■ Renk

Beyaz ve gri.

■ Uygulama aletleri

El mikseri, çelik mala, spatula, çelik tel fırça.

■ Raf ömrü

Rutubetsiz ve kuru ortamlarda üretim tarihinden itibaren 1 yıldır.

Kullanılmadığı durumlarda ambalajların ağzı sıkıca kapatılmalıdır.

BİLGİ İÇİNDİR

- Belirtilen süreler 20 °C yüzey ve ortam sıcaklığında geçerlidir, düşük ısıda süre uzar, yüksek ısıda süre kısılır.
➤ Ürünün amacının dışında kullanılması ya da yukarıda belirtilen uygulama şartları ve önerilerine uyulmaması halinde oluşabilecek uygulama hatalarından Saint Gobain Weber Yapı Kim. San. ve Tic. A.Ş. sorumlu değildir.



Saint-Gobain Weber
Yapı Kimyasalları San. ve Tic. A.Ş.
Ankara Karayolu 26. Km.
35171 Kemalpaşa • İzmir • Türkiye

Tel : +90 (232) 397 07 00
Faks : +90 (232) 397 08 00
www.weber.com.tr
info@weber.com.tr



Weber ürünleri, ISO 9001:2008
Kalite Yönetim Sistemi
Standardı'na uygun
tesislerde üretilmektedir.

