

# weber.tec fix (Cerinol fix)

## Hızlı priz alan özel tamir ve montaj harcı

### ■ Tanımı

Çimento esaslı, polimer takviyeli, tamir ve montaj işlerinde ve su kaçağlarının yalıtımında kullanılan, hızlı priz alan, klorid içermeyen tamir ve montaj harcı.

### ■ Avantajları

- Uygulandıktan çok kısa zaman sonra yüksek aderans ve dayanıklılık.
- Uygulama kolaylığı ve hızlı priz alma.

### ■ Uygulama alanı

- **weber.tec fix** kısa sürede kullanıma açılması gereken pencere ve kapı kasalarının montajında, betondaki boşlukların tamiratında, tie-rod boşlukların doldurulmasında, beton kenar tamirlerinde ve soğuk derz tamiratlarında su kaçağlarının yalıtım öncesi tıkanmasında kullanılır.

### ■ Uygulama yüzeyleri

- Çimento bazlı sıvalar
- Brüt beton
- Diğer tüm uygulama yüzeyleri için bize danışınız.

### ■ Uygulama özellikleri

- Kullanılabilme süresi: 3-4 dk.

### ■ Uygulama şartları

- Ortam sıcaklığı +1 °C ile +30 °C arası.

### ■ Yüzey hazırlığı

- Uygulama yapılacak zemin yüzeyi veya montaj deliği temiz olmalı, kirden, tozdan ve zayıf parçacıklardan arındırılmış olmalıdır. Eğer çatlak tamiri yapılacaksa, uygulama yapılacak yer olabildiğince derin formda hazırlanmalıdır.
- Uygulama yapılacak yüzey mutlaka önceden ıslatılmalıdır.
- Malzeme hızlı priz alacağından dolayı uygulama yapılacak kadar malzeme hazırlanmalıdır.

### ■ Uygulama

- Montaj yapılması:
  - 1 hacim temiz su içersine, 2,5 hacim **weber.tec fix** ilave edilerek karışım plastik kıvamına gelinceye kadar karıştırılır.
  - Malzeme hızlı sertleşeceğinden dolayı uzun süreli karışımlardan kaçınılmalıdır.
  - 1 dm<sup>3</sup>'ün üzerindeki uygulamalarda malzeme harç kumu ile karıştırılmak suretiyle uygulanmalıdır.

### • Çatlakların izole edilmesi:

- 1 hacim temiz su içersine, 3 hacim **weber.tec fix** ilave edilerek karışım plastik kıvamına gelinceye kadar karıştırılır. Malzeme hızlı sertleşeceğinden dolayı uzun süreli karışımlardan kaçınılmalıdır.
- Hazırlanan karışım bir mala yardımıyla bastırılarak doldurulmalıdır. Malanın basıncı, harç kendini çekene kadar sürdürülmelidir.
- Dikey ve tavan uygulamalarında:
  - 1 hacim temiz su içersine, 3 hacim **weber.tec fix** ilave edilerek karışım plastik kıvamına gelinceye kadar karıştırılır ve uygulama yapılır.
  - Uygulama sonrası malzeme taze durumda iken aletler su ile temizlenmelidir.

### ■ Uyarılar ve öneriler

- **weber.tec fix**, demir olmayan metaller, örneğin alüminyum, çinko, kurşun veya bakır ile direkt temasta bırakılmamalıdır. Öncesinde **weber.rep 750** uygulanmalıdır.
- **weber.tec fix**'in alçı ile karıştırılması uygun değildir.
- **weber.tec fix** uygulamasında, sıcaklık hızlı priz alma işlemini hızlandırır, soğuk ise geciktirir.

### ■ Tüketim

**weber.tec fix**: 1 dm<sup>3</sup> hacim için; yaklaşık 1,7 kg.

### ■ Ambalaj

10 kg'lık kraft torba.

### ■ Renk

Gri.

### ■ Uygulama aletleri

El mikseri, çelik mala, pah malası, çelik tel fırça.

### ■ Raf ömrü

Orijinal, açılmamış ambalajında, rutubetsiz ve kuru ortamlarda, üretim tarihinden itibaren 6 aydır. Kullanılmadığı durumlarda ambalajların ağzı sıkıca kapatılmalıdır.

➤ Belirtilen süreler 20 °C yüzey ve ortam sıcaklığında geçerlidir, düşük ısıda süre uzar, yüksek ısıda süre kısılır.

➤ Ürünün amacının dışında kullanılması ya da yukarıda belirtilen uygulama şartları ve önerilerine uyulmaması halinde oluşabilecek uygulama hatalarından Saint Gobain Weber Yapı Kim. San. ve Tic. A.Ş. sorumlu değildir.



Saint-Gobain Weber  
Yapı Kimyasalları San. ve Tic. A.Ş.  
Anısızca köyü Anısızca İç Kısım San. Sok. No: 284  
35171 Kemalpaşa • İzmir • Türkiye

Tel : +90 (232) 397 07 00  
Faks : +90 (232) 397 08 00  
www.weber.com.tr  
info@weber.com.tr



Weber ürünleri ISO 9001-  
ISO 14001 - OHSAS 18001  
yönetim sistemleri  
standartlarına uygun  
tesislerde üretilmektedir.

